

COLACRIL® BOPP BRANCO FOSCO NTC 60M/ADC210/GL52M

Descrição

Produto indicado para aplicações em metais, madeira com verniz, papéis lisos, vidros lisos, PET e porcelana.

Importante: Realizar testes de aplicação antes de adquirir um lote.

Frontal

Frontal em filme de BOPP (polipropileno biorientado) branco fosco.

Para este material é necessário uso de tratador corona em linha.

Indicado para rótulos e etiquetas autoadesivas, em filme, que requeiram durabilidade e boa qualidade gráfica em impressão por termotransferência (ribbon resina) e leitura por scanners de código de barra.

Importante: Realizar consultas e testes com seu fornecedor de ribbons antes de qualquer definição.

Bom desempenho de impressão, com tintas para filmes, nos sistemas offset, letterpress, silk screen e flexografia (UV, água e solvente)

Tipo

Filme

Tipo

BOPP

Propriedades	Método	Valor	Mínimo	Máximo
Gramatura	NBR ISO 536:2000	43 ± 7 g/m ²	36	50
Espessura	NBR NM ISO 534/2006	60 ± 10µ	50	70

Regulatory Approval

Top Coating

Não

Adesivo

Adesivo acrílico permanente ADC210.

Composição

Acrílico

Categoria

Permanente

Propriedades	Método	Valor
Typical Loop Tack (Filmic Substrate)	FTM 9	≥ 1,0 kgf/pol
Typical Peel Adhesion (Filmic Substrate)	FTM 1	≥ 700 gf/pol

Regulatory Approval

FDA 21 CFR 175.105, BfR XIV

Não

Liner

Papel Glassine

Tipo

Papel

Descrição	Método	Valor	Mínimo	Máximo
Gramatura	NBR ISO 536:2000	57 ± 5g/m ²	52	62
Espessura	NBR NM ISO 534/2006	51 ± 5μ	46	56

Regulatory Approval

RoHS

Não

Prop65

Não

REACH

Não

TPCH

Não

CPSIA

Não

UL

Não

Direct Food

Não

Produto final

Formato

Bobina

Descrição	Método	Valor
Typical Peel Adhesion (Filmic Substrate)	FTM 1	≥ 700 gf/pol
Typical Loop Tack (Filmic Substrate)	FTM 9	≥ 1,0 kgf/pol
Release	FTM 4 - 10 m/min	2,0 - 8,0 gf/pol

Regulatory Approval

SKU

301A3G03N; 301A4G52N; 501A3G03N

Última atualização: 02/09/2024

1. A Colacril® garante a qualidade de seus produtos conforme especificações aqui mencionadas, mas não pode garantir o seu uso final. A Colacril® indica que sejam feitos testes antes de qualquer aplicação de seus produtos. Os produtos Colacril® têm garantia de 1 (um) ano, desde que mantidos em sua embalagem de origem, estocados em temperatura ambiente entre 20°C a 25°C e umidade relativa entre 40% a 50%. O tratamento corona dos Filmes NTC não são garantidos, pois a Colacril® não possui controle sobre as condições climáticas onde o material vai ficar exposto e estocado.
 2. Produtos convertidos: Quando os produtos da Colacril® apresentarem problemas de conversão, o processo deverá ser interrompido imediatamente e comunicado à Colacril® para análise. Caso seja constatado problema no material da Colacril®, somente o produto fornecido (autoadesivo) será repostado. A reposição de produto industrializado dependerá de avaliação do departamento técnico da Colacril®.
 3. A Colacril® não se responsabiliza pela má utilização dos seus produtos, bem como todos os danos causados em decorrência desta utilização indevida.
 4. Para os valores e demais especificações técnicas de produto, consulte seu agente de vendas ou o departamento técnico da Colacril®.
- Este documento poderá sofrer alterações a critério exclusivo da Colacril®, sem aviso prévio.

ENDEREÇO:

Beontag

Avenida Presidente Kennedy, 2427 - Jardim Lar Parana

Campo Mourão - PR, Brasil

+55 (44) 3518-3500