

Typical Peel Adhesion (Filmic Substrate)

FTM 1

≥ 1600 gf/pol

Regulatory Approval

TPCH

Não

Liner

Papel couchê

Tipo

Papel

Descrição	Método	Valor	Mínimo	Máximo
Gramatura	NBR ISO 536:2000	85 ± 5 g/m ²	80	90
Espessura	NBR NM ISO 534/2006	82 ± 8 μ	74	90

É identificado no verso com impressão COLACRIL, em verde ou sem impressão (neutro).

Produto final

Produto indicado para aplicações em superfícies lisas, metais, madeira com verniz, papéis lisos, vidros lisos, PEBD, PET e porcelana.

Importante:

Realizar testes de aplicação antes de adquirir um lote.

Folhas acondicionadas em pacotes ou skids.

Formato

Folhas

Descrição	Método	Valor	Mínimo	Máximo
Adhesive Grammage (g/m²)	-	19	17	21
Thickness Adhesive- (μ)	-	15	13	17
Typical Peel Adhesion (Filmic Substrate)	FTM 1	≥ 1600 gf/pol	-	-
Typical Loop Tack (Filmic Substrate)	FTM 9	≥ 1,0 kgf/pol	-	-
Release	FTM 4 - 10 m/min	8,0 - 20,0 gf/pol	-	-

Última atualização: 10/02/2024

1. A Colacril® garante a qualidade de seus produtos conforme especificações aqui mencionadas, mas não pode garantir o seu uso final. A Colacril® indica que sejam feitos testes antes de qualquer aplicação de seus produtos. Os produtos Colacril® têm garantia de 1 (um) ano, desde que mantidos

em sua embalagem de origem, estocados em temperatura ambiente entre 20°C a 25°C e umidade relativa entre 40% a 50%. O tratamento corona dos Filmes NTC não são garantidos, pois a Colacril® não possui controle sobre as condições climáticas onde o material vai ficar exposto e estocado.

2. Produtos convertidos: Quando os produtos da Colacril® apresentarem problemas de conversão, o processo deverá ser interrompido imediatamente e comunicado à Colacril® para análise. Caso seja constatado problema no material da Colacril®, somente o produto fornecido (autoadesivo) será repostado. A reposição de produto industrializado dependerá de avaliação do departamento técnico da Colacril®.

3. A Colacril® não se responsabiliza pela má utilização dos seus produtos, bem como todos os danos causados em decorrência desta utilização indevida.

4. Para os valores e demais especificações técnicas de produto, consulte seu agente de vendas ou o departamento técnico da Colacril®.

Este documento poderá sofrer alterações a critério exclusivo da Colacril®, sem aviso prévio.

ENDEREÇO:

Beontag

Avenida Presidente Kennedy, 2427 - Jardim Lar Parana

Campo Mourão - PR, Brasil

+55 (44) 3518-3500